

# FASADEX S

Fasadex®



## VRSTA PROIZVODA

Bezbojna vodooodbojna impregnacija proizvedena na osnovi silikonske smole u organskom otapalu.

## NAMJENA

Hidrofobna zaštita upijajućih, poroznih mineralnih građevinskih materijala poput betona plinobetona, vlaknasto -cementnih ploča, prirodнog i umjetnог камена, glinenih i silikatnih opeka, produžnih i cementnih žbuka, mineralnih premaza i drugih sličnih podloga. Nije pogodan za žbuke na bazi gipsa i guste neupojne materijale.

## SVOJSTVA

- doboko prodire u podlogu
- sprječava provlaživanje zidova i iscvjetavanje soli, ispiranje vapna, rast mikroorganizama (gljivica i pljesni), preranu eroziju i prljanje pročelja
- poboljšava sposobnost toplinske izolacije zidova
- ne umanjuje sposobnost "disanja" podlage
- ne mijenja izgled podlage

## GUSTOĆA

790-800 kg/m<sup>3</sup>

## TEMPERATURA PRIMJENE

0 °C do +35 °C

## RAZRJEĐIVANJE

Ne razrjeđuje se.

## EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

A (h), 750 g/l; maks. 750 g/l

## OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čista, čvrsta, bez prašine, masnoća i suha. Pukotine do 0,3 mm mogu se zanemariti, a veće pukotine treba prije impregniranja građevinski sanirati.

## NAČIN NANOŠENJA

Kistom ili štrcanjem. Impregnacija se nanosi sustavom "mokro na mokro", dva do tri puta u roku od 30 minuta, tako da se ispod kista ili mlaza koji udara iz sapnice na površinu zida formira tekuća zavjesa visine 25 – 30 cm.

Između nanošenja slojeva ne smiju se raditi duge pauze. Sljedeći sloj nanijeti odmah nakon što je podloga upila prethodni i ne izgleda mokro.

Zadnja izmjena: srpanj 2021.

Ova informacija izradena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podlage i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Fasadex®

## SUŠENJE

6 do 8 sati pri normalnim uvjetima.

## UTROŠAK

Utrošak pri nanošenju "mokro na mokro" značajno ovisi o vrsti podloge. Okvirne potrošnje prema vrsti podloge su: beton: 0,25- 0,5 l/m<sup>2</sup>; mineralna žbuka: 0,5 -1,0 l/m<sup>2</sup>; pješčano-vapnene cigle: 0,4 – 0,7 l/m<sup>2</sup>; opeka: 0,4 -2,0 l/m<sup>2</sup>; plinobeton; 0,5 -2,0 l/m<sup>2</sup>; vlaknasto-cementne ploče: 0,1 -0,3 l/m<sup>2</sup>; prirodni kamen: 0,05 -3,0 l/m<sup>2</sup>.

Točan utrošak i učinkovitost Fasadex S impregnacije najbolje je utvrditi ispitivanjem na manjoj površini podloge koju je potrebno obraditi.

## PAKIRANJE

Limena ambalaža á 1, 4 i 20 l.

## SKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Trajnost: 24 mjeseca.

## NAPOMENA

Pri nanošenju impregnacije potrebno je zaštiti vratu, prozore, podove na balkonima, ukrasno bilje i nogostupe uz pročelje.

Zadnja izmjena: srpanj 2021.

Ova informacija izradena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.