

MEGAPOL



VRSTA PROIZVODA

Bijela boja proizvedena na osnovi vodene disperzije sintetskog veziva.

NAMJENA

Zaštita i dekoracija unutarnjih zidnih površina u stambenim i javnim zgradama.

SVOJSTVA

- dobro pokriva
- parapropusna je
- otporna je na suho brisanje

GUSTOĆA

1650-1690 kg/m³

TEMPERATURA PRIMJENE

+5 °C do +35 °C

NIJANSIRANJE

Pastelni tonovi iz CHROMOMIX ton karte mogu se dobiti nijansiranjem na prodajnim mjestima (CHROMOMIX sustav nijansiranja).

Napomena:

Maksimalno dopušteno odstupanje nijanse od etalona iz ton karte CHROMOMIX ili dostavljenog etalona smije iznositi $\Delta E = 2$ (ukupna vrijednost odstupanja u nijansi, definirana po modelu CIE2000 (ISO 7724/1-3)). Nijanse realizirane prema drugim ton-kartama su približne te kod njih odstupanje može biti veće. Prilikom aplikacije nijansiranog proizvoda na većim površinama preporučujemo primjenu boje iste proizvodne šerže i datuma nijansiranja. Iz tog razloga je potrebno naručiti količinu nijansirane boje dovoljnu za premazivanje ukupne površine i eventualne popravke. Ukoliko to nije moguće, preporučujemo egaliziranje boje, tj. miješanje nijansirane boje koja je potrebna za premazivanje jedne plohe u jednoj većoj posudi.

Za ujednačeni izgled nijanse vrlo je bitna pravilna priprema podloge: impregniranje i zaglađivanje radi ujednačavanja upojnosti i teksture podloge. Tijekom aplikacije također ne preporučujemo naknadno rijeđenje nijansirane boje niti miješanje s drugim proizvodima (bojama za toniranje, kolorantima i bijelom bojom).

Zadnja izmjena: lipanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu





KLASIFIKACIJA PREMA EN 13300

Otpornost na mokro habanje: Klasa 5

Pokrivnost: klasa 2

Sjaj: duboki mat

Maks. veličina zrna: fino

RAZRJEĐIVANJE

S oko 15% čiste vode, volumno

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IIA (a), 30 g / l (2010); proizvod sadrži max 16 g / l

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez prašine i masnoća. Upojne podloge i podloge koje bojimo prvi puta preporučljivo je impregnirati POLIFLOR IMPREGNACIJOM. Ukoliko je potrebno, neravnine na zidu zagladiti POLIFLOR KITOM.

NAČIN NANOŠENJA

Prije upotrebe dobro promiješajte boju i razrijedite je vodom (oko 15% volumno). Nanesite boju u dva sloja u razmaku od 4 do 6 sati, dugodlakim krznjenim valjkom, četkom ili štrcanjem

SUŠENJE

Međuslojni interval je 4-6 sati pri normalnim uvjetima.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

Oko 0,20-0,25 l/m² (4 - 5 m²/l), u dva sloja. Utrošak ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge.

PAKIRANJE

Plastična ambalaža á 5, 10 i 15 l.

SKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Trajnost: 24 mjeseca

ČUVATI OD SMRZAVANJA!

Zadnja izmjena: lipanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.